

## 1. Descrição:

Emulsão asfáltica especialmente desenvolvida para impermeabilizações sob a forma de pintura, podendo ser aplicada mesmo com a presença de umidade.  
Excelente material aglutinante, para execução de preenchimento quando misturado com areia.

## 2. Utilização:

**Ecol 2** é uma emulsão asfáltica, aplicada a frio com broxa, rodo ou escovão, para impermeabilização de fundações, baldrame, muros de arrimo, alicerces, estruturas em contato com o solo, etc.

## 3. Características Técnicas:

Densidade: 1,00 à 1,04 g/cm<sup>3</sup>  
Cor: marrom escuro  
Aparência: Líquido Viscoso  
Produto isento de solvente - não inflamável.

## 4. Preparação da superfície:

A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa, isenta de corpos estranhos e materiais soltos. Deve ser regularizada com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 sem aditivos hidrófugos.

## 5. Aplicação do produto:

Aplicar uma demão de **Ecol 2** diluído em 50% de água, aguardando a secagem total, por aproximadamente 8 horas, dependendo das condições climáticas;  
Continuar a aplicação com o produto puro em 2 demãos alternadas e cruzadas, aguardando sempre o período mínimo de 8 horas entre a primeira e a segunda demão;  
Não aplicar o produto em dias chuvosos;  
Para maiores detalhes de aplicação, consulte o departamento técnico da Viapol.

## 6. Consumo:

Mínimo recomendado: 0,5 kg/m<sup>2</sup> em duas demãos

## 7. Embalagem:

Frasco de 1 litro;  
Galão com 3,6 litros;  
Balde com 18 litros;  
Tambor com 200 litros.

## 8. Validade e estocagem:

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, coberto e longe de fontes de calor.

## 9. Recomendações:

Não aplicar em tempo chuvoso;

Não aquecer;

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais, e longe de fontes de calor;

Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar a região com água em abundância; Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente orientação médica, informando o tipo de produto.

Consultar as seguintes normas técnicas:

NBR 8083 - Materiais e sistemas utilizados em impermeabilizações.

NBR 9574 - Execução de impermeabilização

NBR 9685 - Emulsões Asfálticas sem carga para impermeabilizações

NBR 9689 - Materiais e sistemas de impermeabilizações

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.