

HIDROASFALTO VEDACIT

Emulsão asfáltica para impermeabilização.

⊙ Características

Cor preta

Primeiros socorros: item 4, página 162

Densidade: 1,15 g/cm³

Composição básica: emulsão asfáltica

Validade: 24 meses

HIDROASFALTO VEDACIT forma sobre as superfícies uma camada de grande aderência, totalmente impermeável e de fácil aplicação.

⊙ Campos de Aplicação

- **HIDROASFALTO VEDACIT** é indicado para impermeabilizar:
 - lajes;
 - terraços;
 - banheiros;
 - cozinhas;
 - boxes;
 - calhas;
 - floreiras, etc.

⊙ Modo de Usar

→ Preparo do Substrato

A superfície deve estar perfeitamente seca e limpa.

Dar caiamento, regularizando a superfície com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de **VEDACIT**/saco de cimento (50 kg), arredondando os cantos formando meia-cana.

→ Aplicação

HIDROASFALTO VEDACIT é aplicado com broxa, rodo ou vassoura de pêlo macio.

Aplicar a primeira demão diluída em até 20% de água. Após a secagem, aplicar mais 2 demãos cruzadas, puras, com aproximadamente 1,5 mm de espessura cada uma, sempre aguardando a secagem da demão anterior.

Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 20 cm.

Áreas sujeitas à movimentação tais como lajes pré, juntas, trincas, ralos e cantos devem receber um reforço entre a primeira e a segunda camada

utilizando-se tecido **VEDATEX**. Aplicar com tempo firme.

A impermeabilização deve ser protegida dos raios solares e do tráfego de pessoas e de veículos.

Aguardar 7 dias depois da última demão de **HIDROASFALTO VEDACIT** e aplicar um composto adesivo (cimento, areia, água e **BIANCO**) antes de executar a proteção.

Aplica-se uma argamassa mista de 3 cm de espessura, com juntas de dilatação a cada 2 metros.

Caso não haja tráfego de pedestres sobre a superfície impermeabilizada, pode realizar a proteção lançando sobre a superfície uma camada de argila expandida com cerca de 5 cm.

⊙ Consumo Aproximado

1 kg/m²/mm de espessura.

⊙ Armazenamento

Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor.

⊙ Atenção

HIDROASFALTO VEDACIT é indicado para áreas de até 30 m². Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados.

⊙ Embalagens

- Galão de 3,9 kg
- Balde de 20 kg
- Tambor de 200 kg

⊙ Equipamento de Proteção Individual

- Óculos de segurança
- Luvas de PVC
- Avental de PVC