

VEDAJÁ

Revestimento impermeável contra infiltrações.

⊙ Características

Componente A: cor cinza
Componente B: líquido

Primeiros socorros:

Componente A: item 6, página 162
Componente B: item 4, página 162

Densidade:

Componente A: 1,23 g/cm³
Componente B: 1,03 g/cm³

Composição básica:

Componente A: cimento, aditivos e agregados minerais
Componente B: copolímero compatível com cimento

Validade: 6 meses (caixa), 9 meses (galão e balde)

VEDAJÁ é um revestimento impermeável de alta aderência e fácil aplicação.

VEDAJÁ pode ser aplicado sobre concreto, alvenaria e argamassa.

VEDAJÁ garante total impermeabilidade, mesmo ocorrendo eventuais microfissuras na estrutura revestida.

Caixas d'água, piscinas e reservatórios podem receber água de 3 a 5 dias depois da aplicação do produto, conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa do local.

⊙ Campos de Aplicação

- Indicado para revestir, vedar e eliminar vazamentos e umidade em:
 - reservatórios e caixas d'água potável;
 - piscinas;
 - poços de elevador;
 - paredes internas e externas;
 - rodapés;
 - subsolos.

⊙ Modo de Usar

→ Preparo do Substrato

A superfície deve estar ligeiramente úmida (não saturada), limpa e isenta de pó.
Tratar eventuais trincas previamente.

→ Preparo do Produto

Misturar os dois componentes do **VEDAJÁ** perfeitamente, de preferência com agitador mecânico. Aplicar até 1 hora após a mistura.

→ Aplicação

Aplicar com broxa ou trincha, em 2 a 4 demãos cruzadas. Obedecer ao intervalo de aproximadamente 6 horas entre as demãos.

Nas superfícies horizontais, aplicar o **VEDAJÁ** com broxa ou vassourão.

O produto também pode ser aplicado na forma de revestimento, bastando diminuir a quantidade do componente B (líquido) e aplicar com desempenadeira.

⊙ Consumo Aproximado

- Pintura: 950 g/m²/demão
- Revestimento: 1,2 kg/m²/camada

⊙ Armazenamento

Estocar em local perfeitamente seco e arejado, obedecendo aos mesmos procedimentos de estocagem do cimento.

⊙ Atenção

- Para impermeabilizar lajes, marquises e terraços, utilizar o **VEDAPREN**.
- Aplicar, sempre que possível, no lado em que a água exerce pressão.
- As paredes tratadas podem receber qualquer tipo de revestimento, exceto pintura à base de solvente.
- Antes de executar eventual revestimento, a superfície tratada deve ser chapiscada utilizando-se o **BIANCO**.
- As caixas d'água devem ser lavadas e escovadas antes de receber água.
- No caso de aplicação em piscinas e reservatórios, incluindo caixas d'água executadas com anéis de concreto, é essencial observar e corrigir eventuais trincas e falhas, decorrentes da movimentação ou deficiência estrutural.

- Havendo impermeabilização anterior, ela deve estar perfeitamente íntegra e aderida à estrutura.
- Em tanques para a criação de peixes, é essencial verificar o pH da água antes do uso.
- Não aplicar sob sol intenso.

⊙ **Embalagens**

- Galão de 4 kg
- Balde de 18 kg
- Caixa de 18 kg

⊙ **Equipamento de Proteção Individual**

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Máscara com filtro para pó
- Luvas de borracha